



Technický list 07.77 Interiérová barva super bílá

Výrobek Jednosložková superbílá barva na bázi PVAC disperze, mletých vápenců a chemických přísad pro interiérové nátěry hladkých i štukových omítek s požadavkem vysoké bělosti.

Vlastnosti

- ▣ Superbílá – bělost 93%
- ▣ Velmi vysoká krycí schopnost
- ▣ Odolná vůči otěru za sucha
- ▣ Paropropustná dle ČSN 73 2580
- ▣ Odolná proti plísním

Použití

- Malování hladkých i štukových interiérových omítek;
- Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem;
- Malování dřevotřískových a sádkartonových desek (při vhodném poměru ředění);
- Klasické nátěry cihelného zdiva, betonových panelů;
- Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken
- Na sanační omítky

Balení Barva Kelímek 1 kg, vědro 7,5 kg a 15 kg; sud 30 kg
Bílá – bělost 93%

Technické údaje

Základ	-	PVAC disperze	
Lesk	-	stupeň 5 – 4	
Kryvosť	-	stupeň 1	
Viskozita	mPa.s	8500 ± 1500	(Brookfield, vř.č. 6,60 rpm, při 20±0,5°C)
Hustota	g/cm ³	1,57	
Sušina, podíl pevných látek	%	51,5	
Bělost	%	≥ 88	(λ = 530 nm)
	%	≥ 93	(MgO=100%)
pH	-	8 - 11	
Tepelná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	hod	4	(při 20°C / 60% rel.vlhkosti)
Otěr		0	(dle ČSN 73 2582)
s _d hodnota	m	0,05	(při tl. nátěru 140 – 150 μm)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +30°C)
Vydatnost z 1 kg	m ²	6 – 10	v jedné vrstvě
Spotřeba	m ²	0,1 – 0,17	v jedné vrstvě
Obsah netěkavých složek	%	≥ 57,5	hmotnosti
	%	≥ 35	objemu
Obsah těkavých organických látek - VOC	g/litr NH	4	
Obsah těkavého organického uhlíku	g/kg NH	2	

Specifikace Vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky (splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-2-91 odstavce 8.2, kterým je limitováno použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry).

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.77 Interiérová barva super bílá

Omezení	Barva není určena k nátěrům materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy barev.
Podklad	Musí být vyztužený, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S 2802 A nebo S -T70.
Pokyny	Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou vodou v poměru max. 0,3-0,5 litrů vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru nanášíme 1-2 krycí nátěry ředěné v poměru 0,2-0,3 l na 1 kg barvy. Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky.
Upozornění	Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!
Čištění	Materiál: ihned vodou (po zaschnutí C6000) Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 07.77».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 19.07.2011 Vyhотовeno dne: 08.03.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100