



Den Braven Sealants

Technický list

DUVILAX® L-58



Složení Lepidlo Duvilax® L-58 je lepidlo na bázi disperze kopolymeru. Nevýkazuje žádné rizika z hlediska zdraví a použití. Pro lepení obkladových prvků je lepidlo ve shodě s EN 12004:2002.

Vlastnosti

- ▣ Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní.
- ▣ Netoxický, nehořlavý, nevybušný, hygienicky a zdravotně nezávadný;
- ▣ Biologicky odbouratelný;
- ▣ Na savé i nesavé podklady;
- ▣ Po vyschnutí vytváří souvislý elastický film;

Použití Duvilax® L-58 je univerzální stavební lepidlo. Používá se na lepení textilních a PVC-podlahovin, linolea, marmolea, vinylazbestové a mramorové dlažby, keramických a polystyrénových obkladů a podhledu apod. Uvedené materiály se můžou lepit na podklady z cementového potěru, na omítky, dřevovláknité a dřevotřískové desky, na anhydritové a sádrové vyrovnávací vrstvy apod. Keramické materiály se můžou lepit i na podklady nepřímající vlhkost z lepidla. Používá se neředěný. Za účelem snížení tekutosti, resp. zvýšení tloušťky lepidla, se může bezprostředně před lepením přimíchat cement anebo jemný křemičitý písek. Na nanášení se používá zubová stěrka.

Balení PP kelímek 1 kg; PP kbelík 5 kg, PE soudek 35 kg; sud 125 kg
Barva Bílá – po vytvrzení světle hnědá

Parametry

Sušina	%	min.58	
Viskozita	mPa.s	$3 \cdot 10^3 - 6 \cdot 10^3$	(Rheotest)
	mPa.s	$13 \cdot 10^3 - 25 \cdot 10^3$	(Brookfield RVT, ISO 2555)
	pH	4 - 6	
Minimální teplota tvoření filmu	°C	+8	
Otevřený čas	min	2 - 6	
Počáteční smyková přídržnost	MPa	$\geq 1,0$ (N/mm ²)	EN 1324 + A1(72 2463)
Smyková přídržnost po působení tepla	MPa	$\geq 1,0$ (N/mm ²)	EN 1324
Doba zavadnutí: Tahová přídržnost	MPa	$\geq 0,5$ (N/mm ²)	po 20min. EN 1346 + A1(72 2464)
Skluz	mm	$\leq 0,5$	STN EN 1308 + A1(72 2460)

Podmínky lepení

Tepelný rozsah použití	°C	min. +15	
Rovinnost podkladu	mm/2m	$\pm 1,0$	
Relativní vlhkost prostředí	%	40 – 75%	
Vlhkost podkladu	%	max. 4	
Spotřeba	g/m ²	350 - 500	(dle savosti podkladu)
Čas schnutí lepidla	hod	≈ 1	(při 20°C)

Skladovatelnost Při teplotách od +5°C do< +40°C v původním neporušen. uzavřeném obalu. Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

Záruční lhůta 12 měsíců pro balení do 15kg. Pro ostatní balení je záruční doba 6 měsíců.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Den Braven Sealants

Technický list

DUVILAX® L-58



Upozornění	Nedoporučuje se žádná úprava a ředění s výjimkou možnosti zahuštění v případě potřeby (např. při lepení obkladaček) a to jemným pískem anebo cementem.
Čištění	Materiál: ihned vodou / ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.
Bezpečnost	Dodržujte běžná hygienická opatření.
Vyrobeno	Výrobek společnosti DUSLO , a.s. Šala, Slovenská republika
Aktualizace	Aktualizováno dne: 04.07.2008 Vyhотовeno dne: 31.08.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz