



Den Braven Sealants

Technický list 08.21 Profi UV odolná maskovací páska

Výrobek Páska z měkčeného drážkovaného PVC s UV filtrem opatřena speciálním souvislým lepivým pryžovým filmem pro profesionální použití.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno použitelná
- ▣ Přilnavost k většině materiálů;
- ▣ Vysoká odolnost proti UV záření;

Použití

- Zakrytí materiálu před ušpiněním – při transportu, natírání, lakování;
- Ochrana lakovaných tzv. Euro oken při omítání, malování;
- Ochrana dveřních a okenních rámců před PU pěnou při montáži apod.;
- Ochrana dílů v lakovnách, v průmyslové výrobě apod.;

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	30	50	72
	38	50	48
	50	50	36

Barva Žlutá

Technické údaje

Základ		měkčené drážkované PVC s UV filtrem	
Lepidlo		přírodní kaučuk - pryž	
Tloušťka pásky	mm	0,15	(± 10%)
Tepelná odolnost	°C	-20 / +80	
Tepelný rozsah použití	°C	≥ +5	
Tažnost	%	80	(± 10%)
Přilnavost na kov	N/mm	4 / 25	(testováno na ocel)
Pevnost v tahu	N/mm	40 / 25	(± 10%)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +20°C)

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výparry a při 50% relativní vlhkosti vzduchu.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Upozornění Páska je speciálně určena pro ochranu před znečištěním, při malování omítání a montáži (PU pěnou) hliníkových, plastových a dřevěných Euro oken a dveří, díky své odolnosti proti UV záření. Pásku odstraňte z povrchu do 7 dnů po aplikaci z důvodu možnosti ulpění lepidla na podkladu.

Aktualizace Aktualizováno dne: 04.07.2008 Vyhotoveno dne: 20.10.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz