



Den Braven Sealants

Technický list 03.06 Akryl Exteriér

Výrobek Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj, odolný povětrnostním vlivům.

Vlastnosti

- ▮ Mrazuvzdorný s antikorozi ochranou;
- ▮ Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům;
- ▮ Snadná aplikace, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami;
- ▮ Vysoká přilnavost na různé stavební mat., v kombinaci savý – nesavý; (beton, zdivo, dřevo, eloxovaný hliník, uPVC, apod.)

Použití

- Pro interiéry a exteriéry;
- Tmelení stavebních spár mezi rámy oken, dveří a zdívem;
- Podtmelování parapetů, napojovací spáry mezi stěnou a stropem;
- Drobné opravy spár panelových domů, prasklin v betonu, zdivu a omítce;

Balení Kartuše 310ml, salám 600ml
Barva Bílá, šedá

Technické údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------|--|----------------------------------|
| Základ | - | akryl | |
| Konzistence | - | tixotropní pasta | |
| Hustota | g/ml | 1,54 | |
| Sušina | % | 83 | |
| Tepelná odolnost | °C | -20 / +75 | (po vytvrzení) |
| Tepelná odolnost | °C | -15 | (při přepravě) |
| Tepelný rozsah použití | °C | +5 / +40 | |
| Rychlost nanášení | g/min | 350 | (při síle 3mm a tlaku 6,3Bar) |
| Doba vytvoření povrch. vrstvy | min | ≈ 5 | (při 23°C / 55% rel. vlhk.) |
| Dilatační schopnost | % | ± 12,5 | |
| Tažnost | % | 600 | (dle DIN 53 504) |
| Modul 100% | MPa | 0,2 (N/mm ²) | (dle DIN 53 504) |
| Tvrdość dle Shore A(3s) | ° | 14 ± 3 | (dle DIN 53 505) |
| Skladovatelnost | měsíce | 24 | (při teplotách od +5°C do +25°C) |
| Minimální šířka spáry | mm | 4 | |
| Maximální šířka spáry | mm | 25 | |
| Přibližná spotřeba | vzorec | $\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$ | |

Přibližná spotřeba z 310 ml příklad

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml m

12,9 (pro spáru 4 x 6 mm)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo S-T70 nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:3.

Pokyny Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 2 hod. po aplikaci styku s vodou (děšť).

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 03.06 Akryl Exteriér

| | |
|--------------------|---|
| Čištění | Materiál: technický benzín Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. |
| Bezpečnost | Viz «Bezpečnostní list 03.06». |
| Aktualizace | Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhотовeno dne: 07.11. 2001 |

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz